

Pflegehinweise für natürlich behandelte Oberflächen

Massivholzteile welche mit Naturharzöl oder Hartwachs behandelt sind, lassen das Holz atmen, die Oberfläche ist berührungsfreundlich und eine statische Aufladung ist ausgeschlossen.

Geölte Holzteile sind in unserer Werkstatt 2-fach mit MATTÖL 1410M von FEYCO-TREFFERT behandelt. Dieses dünnflüssige Imprägnieröl auf Basis natürlicher Rohstoffe (Leinöl / Standöl) weist gute mechanische Eigenschaften auf.

Zur Nachbehandlung empfehlen wir das PFLEGEÖLSPRAY von FEYCO-TREFFERT, welches bei ELIBAG bezogen werden kann.

Leichte Verunreinigungen können mit LATIS-Flüssigseife gereinigt werden. Wenn das Holz trocken ist, wird ALIS-Politur aufgetragen und nach einer Stunde poliert. Reicht eine Reinigung nicht aus, wird bei tieferen Schäden die Oberfläche abgeschliffen und neu geölt (MELDOS-Öl Nr. 263 ev. verdünnt mit bis zu 20 % Verdünnung Nr. 222B).

Achtung: Getränkte Lappen in Metallbehälter dichtverschlossen oder unter Wasser aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr).

Hier einige Tipps bei möglichen Beschädigungen:

1. Tinten und Wasserflecken

Leichte Tinten- und Wasserflecken können Sie mit konzentrierter LATIS-Flüssigseife entfernen und mit AURO-Wachsbalsam-Reiniger oder GLEIVO-Bienenwachs flüssig nachpflegen. Tiefere Flecken werden abgeschliffen, dann mit MELDOS-Hartöl ausgebessert und nach 24 Stunden mit GLEIVO-Bienenwachs gewachst.

2. Kratzer und Kerben

Ist nur die obere Wachsbeschichtung versehrt, reiben Sie die Stelle mit AURO oder GLEIVO ein und polieren nach 2 Stunden.

Bei tiefer Beschädigung können Sie die Stelle abschleifen, mit MELDOS-Hartöl nachölen und nach 24 Stunden mit AURO oder GLEIVO nachwachsen.

Bei sehr tiefer Beschädigung können Sie:

- Öl und Wachs von der Kerbe entfernen
- Ein festes Ballentuch mit kochend heissem Wasser solange in die Kerbe drücken, bis das Holz quillt und die Kerbe verschwindet
- Das Holz trocknen lassen, schleifen, ölen, wachsen und polieren wie oben

3. Hitze- und Brandflecken

Hitze- und Brandflecken müssen abgeschliffen werden. Dann werden sie mit MELDOS-Hartöl ausgebessert und nach 24 Stunden Trocknung mit AURO-Wachsbalsam-Reiniger oder GLEIVO-Bienenwachs flüssig nachbehandelt.